



RECOMENDACIONES EN EL PROCESO DE APLICACION

	PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE	Lijar con maquina lijadora orbital la superficie con lija P-80
	LIMPIEZA	Limpiar la superficie con KS-0030 DESENGRASOLV
	RELACIÓN DE MEZCLA	<p>PREPARACION DE ACUERDO A LA TEMPERATURA AMBIENTE</p> <p>MENOS 15°C    <b>5% de KC-0500</b></p> <p>25°C - 30°C    <b>3% de KC-0500</b></p> <p>MAS 30°C    <b>2% de KC-0500</b></p> <p>PREPARE SOLO LA CANTIDAD QUE VA UTILIZAR</p>
	CANTIDAD RECOMENDADA EN LA APLICACIÓN	Aplicar con espátula el espesor máximo de 4 milímetros.
	TIEMPO DE VIDA DE LA MEZCLA	El tiempo es corto a medida que se agrega mas cantidad de catalizador Tiempo promedio de 6 a 8 minutos para manipular.
	TIEMPO DE SECADO	<p>Tiempo de Secado: 25°C.  <b>TIEMPO DE SECADO</b></p> <p>30 a 45 minutos    Infrarrojo: 15 a 20 min.</p>
	LIADO	Si han quedado bordes, se pueden desvanecer con Lija P-80, P-120, 180

**SEGURIDAD**



El equipo de seguridad previene accidentes, se recomienda utilizar: mascarilla con cartucho de vapores orgánicos, lentes de seguridad, guantes de látex, ropa de trabajo. Es muy importante que se aplique en un lugar ventilado.  
Este producto es inflamable, manténgase fuera del alcanza de menores. Lávese las manos después de usar el producto y antes de tomar alimentos. Evite la inhalación de vapores y salpicaduras a la piel y ojos, si llega a suceder lave con abundante agua la zona afectada y retire la ropa con derrames.

**IMPORTANTE:**

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de nuestra experiencia y conocimiento, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y aplicación de los materiales intervienen múltiples factores ajenos a nuestro control, el usuario final deberá comprobar elaborando una muestra previa en sus instalaciones, el resultado final obtenido con este producto, asumiendo la responsabilidad de su aplicación.

SAYER LACK MEXICANA SA, CV. Av13.7 Km. Carretera Libre a Celaya, San Isidro del Llanito, CP 38511.  
Tel: (442) 238 18 00; Fax: (442) 238 18 09