

RECOMENDACIONES EN EL PROCESO DE APLICACION				
	LIMPIEZA	Lavar Con Agua y jabón para eliminar la suciedad. Limpiar la superficie con KS-0030 DESENGRASOLV		
	RELACION DE MEZCLA	PREPARACION PARA APLICACIÓN KF-10XX PRIMARIO DE PIROXILINA COLOR D-8000 DILUYENTE AMERICANO - - - THINNER ESTANDAR	OPCION -1 1 Parte 1.5 Parte	OPCION -2 1 Parte 1.5 Parte
	TIEMPO DE VIDA DE LA MEZCLA	Visc. de aplicación CF/4 = 14-15 seg. 14-15 seg. Tiempo de vida: Es Indefinido, se puede utilizar al día siguiente agitar vigorosamente.		
	PISTOLA CONVENCIONAL	PRESION DE AIRE EN LA PISTOLA Sifón 2.0 - 3.1 Kg/cm2 / 30 - 45 PSI Gravedad 1.8 - 3.2 Kg/cm2		1.4mm - 1.6 mm 1.5mm - 1.8 mm
	PISTOLA HVLP	PRESION DE AIRE EN LA PISTOLA Sifón 0.42 - 0.6 Kg/cm2 / 6 - 8 PSI Gravedad 0.42 - 0.6 Kg/cm2 / 6 - 8 PSI		TIPO DE BOQUILLA SELLADOR 2 a 3 pasadas
	APLICACIÓN	MANOS RECOMENDADAS ligeras a húmedas		
	TIEMPO DE OREO	TIEMPO ENTRE MANOS Temp. 25°C : 10 a 15 minutos		
	TIEMPO PARA LUJAR	Tiempo de Secado: 25°C. 35 a 45 minutos		
	LUADO	Lijado en seco Lija P-360, P-400, P-600		No se recomienda lijado en Húmedo
	LIMPIEZA	Lavar Con Agua y jabón para eliminar la suciedad. Limpiar la superficie con KS-0030 DESENGRASOLV		
	SEGURIDAD	El equipo de seguridad previene accidentes, se recomienda utilizar: mascarilla con cartucho de vapores orgánicos, lentes de seguridad, guantes de látex, ropa de trabajo. Es muy importante que se aplique en un lugar ventilado. Este producto es inflamable, manténgase fuera del alcance de menores. Lávese las manos después de usar el producto y antes de tomar alimentos. Evite la inhalación de vapores y salpicaduras a la piel y ojos, si llega a suceder lave con abundante agua la zona afectada y retire la ropa con derrames.		
IMPORTANTE: Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de nuestra experiencia y conocimiento, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y aplicación de los materiales intervienen múltiples factores ajenos a nuestro control, el usuario final deberá comprobar elaborando una muestra previa en sus instalaciones, el resultado final obtenido con este producto, asumiendo la responsabilidad de su aplicación.				
SAYER LCK MEXICANA SA, CV. Av13.7 Km. Carretera Libre a Celaya, San Isidro del Llanito, CP 38511. Tel: (442) 238 18 00; Fax: (442) 238 18 09				