

RECOMENDACIONES EN EL PROCESO DE APLICACION				
	LIMPIEZA	Lavar Con Agua y jabón para eliminar la suciedad. Limpiar la superficie con KS-0030 DESENGRASOLV		
	SELECCIÓN DE POMPONENTES	ADITIVOS PARTES PLASTICAS KS-1020 ADITIVO FLEXIBILIZANTE AGREGUE 10% AL 15% KS-1020 EN EL PRIMER UNIVERSAL		
	RELACION DE MEZCLA	PREPARACION PARA APLICACIÓN KF-2150 PRIMARIO UNIVERSAL GRIS KS-0040 REDUCTOR REACTIVO P/ PRIMARIO UNIVER D-8000 DILUYENTE AMERICANO	OPCION -1 1 Parte 1 Parte	OPCION -2 1 Parte 1 Parte
	TIEMPO DE VIDA DE LA MEZCLA	Visc. de aplicación CF/4 = 14-15 seg. 2 a 3 Horas		
	PISTOLA CONVENSIONAL	PRESION DE AIRE EN LA PISTOLA Sifón 2.0 - 3.1 Kg/cm2 / 30 - 45 PSI Gravedad 1.8 - 2.5 Kg/cm2 / 25 - 35 PSI		1.4mm - 1.6 mm 1.5mm - 1.8 mm
	PISTOLA HVLP	PRESION DE AIRE EN LA PISTOLA Sifón 0.42 - 0.6 Kg/cm2 / 6 - 8 PSI Gravedad 0.42 - 0.6 Kg/cm2 / 6 - 8 PSI		1.3mm - 1.6 mm 1.5mm - 1.8 mm
	APLICACIÓN	MANOS RECOMENDADAS ligeras a húmedas	SELLADOR 1 a 2 manos	
	TIEMPO DE OREO	TIEMPO ENTRE MANOS Temp. 25°C : 10 a 15 minutos		
	TIEMPO PARA LIJAR	Tiempo de Secado: 25°C. 45 a 60 minutos		Temperatura (60°C): 20 min. Infrarrojo: 15 a 20 min.
	LIJADO	Lijado en seco: Lija P-360, P-400		
SEGURIDAD				
	El equipo de seguridad previene accidentes, se recomienda utilizar: mascarilla con cartucho de vapores orgánicos, lentes de seguridad, guantes de látex, ropa de trabajo. Es muy importante que se aplique en un lugar ventilado. Este producto es inflamable, manténgase fuera del alcanza de menores. Lávese las manos después de usar el producto y antes de tomar alimentos. Evite la inhalación de vapores y salpicaduras a la piel y ojos, si llega a suceder lave con abundante agua la zona afectada y retire la ropa con derrames.			
IMPORTANTE:				
Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de nuestra experiencia y conocimiento, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y aplicación de los materiales intervienen múltiples factores ajenos a nuestro control, el usuario final deberá comprobar elaborando una muestra previa en sus instalaciones, el resultado final obtenido con este producto, asumiendo la responsabilidad de su aplicación.				
SAYER LACK MEXICANA SA, CV. Av13.7 Km. Carretera Libre a Celaya, San Isidro del Llanito, CP 38511. Tel: (442) 238 18 00; Fax: (442) 238 18 09				