Manual Técnico

KF-3200

hoja técnica

NOMBRE	PRIMARIO RELLENADOR ENTINTABLE 2K
DEFINICION TECNICA	**PRIMARIO ACRILICO DE DOS COMPONENTES**
ENDURECEDOR	KC-7000 al 25%
DILUYENTE	KS-0072 al 25%
DESCRIPCION	Es un Primer Acrílico de dos componentes, se utiliza cuando se requiere el color de base del Primer al tono del color del Acabado, mejorando el poder cubriente de colores traslucidos. Está recomendado para aplicarse en áreas de retoque y capas intermedias, se entona al 5 y 10% con la línea SayerTint de **SayerBASE**.
USO	Es un Primer especial para talleres de alta productividad, por su versatilidad de poder ser utilizado como fondo de sombra, favorece a los colores traslucidos obtengan el color final sin perder la limpieza.

CARÁCTERÌSTICAS FISICAS

Peso Específico a 25°C.....	1.28 a 1.32
Viscosidad CD/8	11 - 15 seg
%No Volátiles	64 +- 2%
Espesor recomendado	1.0 a 1.2 milésimas de pulg.
Color	Gris claro
Tiempo para lijar	1:30 horas.
Tiempo aplicar húmedo sobre húmedo	10 a 15 minutos
Caducidad del Producto	Indefinido

COMPONENTES DEL SISTEMA

PRIMARIO COMO	SELLADOR	RELLENADOR
KF-3200 ENTONADO	**4 Partes**	**4 Partes**
KS-0072	**2 Parte**	**1 Parte**
KC-7000	**1 Parte**	**1 Parte**

PREPARACION SUSTRATO

1. Para usar este tipo de producto debe contar con el equipo de protección personal recomendado.
2. Limpie con solvente **KS-0030** Desengrasolv para eliminar ceras y grasa.
3. Agite el Primario KF-3200 para incorporar todos los componentes.
4. Preparar el color deseado con la línea de SAYERTINT de la línea **SayerBASE.**
5. Catalice el producto en la relación que se indica.
6. Mida la viscosidad antes de aplicar y ajuste la viscosidad si se requiere.
7. Aplique el Primer con el espesor recomendado.
8. Deje secar el Primario el tiempo recomendado antes de lijarlo.
9. Utilice el tipo de lija P-360, P-400, P-600 para evitar que se reflejen las marcas en el acabado.

Manual Técnico

KF-3200

hoja técnica

RECOMENDACIONES EN EL PROCESO DE APLICACION

	LIMPIEZA	Limpiar la superficie con KS-0030 DESENGRASOLV
	ENTONA EL PRIMER	**PREPARACION DEL COLOR** **KR-3200** PRIMARIO RELLENADOR ENTINTABLE 2K **95 a 90 %** **KT-XXXX** SAYERTINT COLOR **5 a 10%** **SAYERTINT KT-******
	SELECCIÓN DE POMPONENTES	**SOLVENTE RECOMENDADO** / **ADITIVOS PARTES PLASTICAS** KS-0070 REDUCTOR 2K (MENOS 15°) **KS-1020** ADITIVO FLEXIBILIZANTE KS-0072 REDUCTOR 2K (15° - 30°) AGREGUE 10% AL 15% KS-1020 KS-0074 REDUCTOR 2K (30° - 45°) EN EL KF-3200
	RELACIÓN DE MEZCLA	**PREPARACION PARA APLICACIÓN COMO** / **SELLADOR** / **RELLENADOR** **KR-32**** PRIMARIO RELLENADOR ENTINTABLE 2K **4 Partes** **4 Partes** **KS-0072** REDUCTOR 2K (15° - 30°) **2 Parte** **1 Parte** **KC-7000** CATALIZADOR UNIVERSAL **1 Parte** **1 Parte**
	TIEMPO DE VIDA DE LA MEZCLA	Visc. de aplicación CF/4 — 16-18 seg. / 1:30 Horas — 20-24 seg. / 1 Horas
	PISTOLA CONVENSIONAL	**PRESION DE AIRE EN LA PISTOLA** Sifón 2.0 - 3.1 Kg/cm2 / 30 - 45 PSI Gravedad 1.8 - 2.5 Kg/cm2 / 25 - 35 PSI **TIPO DE BOQUILLA** 1.4mm – 1.6 mm / 1.5mm – 1.8 mm
	PISTOLA HVLP	**PRESION DE AIRE EN LA PISTOLA** Sifón 0.42 - 0.6 Kg/cm2 / 6 - 8 PSI Gravedad 0.42 - 0.6 Kg/cm2 / 6 - 8 PSI 1.3mm – 1.6 mm / 1.5mm – 1.8 mm
	APLICACIÓN	**MANOS RECOMENDADAS** / **SELLADOR** / **RELLENADOR** ligeras a húmedas 2 manos 2 a 3 manos Oreo entre manos: 5 a 10 min.
	TIEMPO DE SECADO	**TIEMPO DE OREO** Temp. 25°C : 10 a 15 minutos
	TIEMPO PARA LIJAR	Tiempo de Secado: 25°C. 60 a 90 minutos Temperatura (60°C): 20 a 30 min. Infrarrojo: 15 a 20 min.
	LIJADO	Lijado en seco: Lija P-320, P-400, P-600

SEGURIDAD

El equipo de seguridad previene accidentes, se recomienda utilizar: mascarilla con cartucho de vapores orgánicos, lentes de seguridad, guantes de látex, ropa de trabajo. Es muy importante que se aplique en un lugar ventilado.
Este producto es inflamable, manténgase fuera del alcanza de menores. Lávese las manos después de usar el producto y antes de tomar alimentos. Evite la inhalación de vapores y salpicaduras a la piel y ojos, si llega a suceder lave con abundante agua la zona afectada y retire la ropa con derrames.

IMPORTANTE: Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de nuestra experiencia y conocimiento, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y aplicación de los materiales intervienen múltiples factores ajenos a nuestro control, el usuario final deberá comprobar elaborando una muestra previa en sus instalaciones, el resultado final obtenido con este producto, asumiendo la responsabilidad de su aplicación.

SAYER LACK MEXICANA SA, CV. Av13.7 Km. Carretera Libre a Celaya, San Isidro del Llanito, CP 38511.
Tel: (442) 238 18 00; Fax: (442) 238 18 09

Auto Sayer®
Repintado Automotriz