

NOMBRE	TRANSPARENTE SECADO RAPIDO 2K
DEFINICION TECNICA	ACABADO TRANSPARENTE DE POLIURETANO
CATALIZADOR	KC-7005 al 25%
DESCRIPCION	Es un Acabado de Uretano transparente 2K rápido de secado, cuenta con un equilibrio entre secado, cuerpo, brillo y resistencia. El catalizador de rápido secado KC-7005 tiene un tiempo de vida corto y buen desempeño para excelente terminado
USO	Utilizado para repintado automotriz en proceso que requieren rapidez en áreas pequeñas de reparación.
CARÁCTERÍSTICAS FISICAS	Peso Especifico a 25°C..... 0.94 ± 0.02 Viscosidad aplicación CF/4 18 ± 3 segundos Secado al Polvo 25 °C 10 a 12 minutos Secado para manipulación 2 a 2:30 Horas Caducidad del Producto Indefinido
COMPONENTES DEL SISTEMA	KR-7005 Transparente secado rápido. 4 Partes KC-7005 Catalizador secado rápido. 1 Parte KS-007* Diluyente 1 Parte
PREPARACION SUSTRATO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Para usar este tipo de producto debe contar con el equipo de protección personal recomendado. 2. Aplicar el KF-3150 Primer de Relleno Gris 2K. 3. El Lijado del Primer es con P-360, P-400, P-600 para lograr la eliminación de la raya con un buen terminado. 4. Aplicar el color igualado SayerBASE hasta cubrir completamente. 5. Dejar secar 10 a 15 minutos antes de aplicar el acabado. 6. Preparar la cantidad de mezcla requerida para la pieza. 7. Se recomienda aplicar un espesor de 0.8 a 1.0 milésima de pulgada seca. 8. Se recomienda seleccionar el Reductor adecuado a la temperatura ambiente. 9. Cuando se requiera dar brillo a capas superiores Lijar con P-800 el acabado viejo y aplicar el KR-7005.
FAMILIA: REPINTADO AUTOMOTRIZ VERSIÓN: 13-07-11 IMPRESIÓN: 13-07-11	

RECOMENDACIONES EN EL PROCESO DE APLICACION				
	LIMPIEZA	Limpiar la superficie con KS-0030 DESENGRASOLV		
	SELECCIÓN DE LOS COMPONENTES	TEMPERATURA KS-0070 REDUCTOR 2K (menos 15°) KS-0072 REDUCTOR 2K (15° - 30°) KS-0074 REDUCTOR 2K (30° - 45°)	ADITIVOS PARTES PLASTICAS KS-1020 ADITIVO FLEXIBILIZANTE AGREGAR 10 AL 15% AL KR-7005 TRANSP. SECADO REAPIDO	
	RELACION DE MEZCLA	PREPARACION PARA APLICACIÓN	RECOMENDADO	ALTERNATIVA
		KR-7005 TRANSPARENTE SECADO RAPIDO	4 Partes	4 Partes
		KS-0072 REDUCTOR ENTRE (15° - 30°C)	1 Partes	1 Partes
		KC-7005 CATALIZADOR UNIVERSAL	1 Partes	-----
		KC-7010 CATALIZADOR ALTO DESEMPEÑO	-----	1 Parte
	TIEMPO DE VIDA DE LA MEZCLA	Visc. de aplicación CF/4 13-14 seg.	2 Horas	3 Horas
		Filtrar antes de aplicar		
	TIPO DE PISTOLA CONVENCIONAL	PRESION DE AIRE Sifón 2.1-2.8 Kg/cm2 / 30-40 PSI Gravedad 2.4-3.1 Kg/cm2 / 35-45 PSI		1.4mm – 1.8 mm 1.4mm – 1.8 mm
	HVLP	Sifón 0.4-0.6 Kg/cm2 / 6-8 PSI Gravedad 0.6-0.7 kg/cm2 / 8-10 PSI	TIPO DE BOQUILLA	1.5mm – 1.7 mm 1.5mm – 1.7 mm
	APLICACIÓN	MANOS RECOMENDADAS 2 manos ligeras a húmedas Oreó entre manos: 10 A 15 min.	Gramaje recomendado: 2.0 a 2.4 mils	
	TIEMPO DE SECADO	TIEMPO DE OREO ANTES DE MOVER EL VEHICULO Temperatura a 25°C : 2:00 a 2:30 Horas.		
	TIEMPO DE SECADO	TEMPERATURA 25 °C Mantenga en reposo durante 5 Horas	TIEMPO SECADO 60°C = 30 a 40 min. Dejar a temperatura ambiente 10 a 12 Horas	
	PULIR	Dejar Secar 24 Horas y Lijar P-1500 Dejar expuesto para que alcance una mayor dureza		ABRILLANTAR Dejar pasar 2 Días
SEGURIDAD				
	El equipo de seguridad previene accidentes, se recomienda utilizar: mascarilla con cartucho de vapores orgánicos, lentes de seguridad, guantes de látex, ropa de trabajo. Es muy importante que se aplique en un lugar ventilado. Este producto es inflamable, manténgase fuera del alcanza de menores. Lávese las manos después de usar el producto y antes de tomar alimentos. Evite la inhalación de vapores y salpicaduras a la piel y ojos, si llega a suceder lave con abundante agua la zona afectada y retire la ropa con derrames.			
IMPORTANTE:				
Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de nuestra experiencia y conocimiento, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y aplicación de los materiales intervienen múltiples factores ajenos a nuestro control, el usuario final deberá comprobar elaborando una muestra previa en sus instalaciones, el resultado final obtenido con este producto, asumiendo la responsabilidad de su aplicación.				
SAYER LACK MEXICANA SA, CV. Av13.7 Km. Carretera Libre a Celaya, San Isidro del Llanito, CP 38511. Tel: (442) 238 18 00; Fax: (442) 238 18 09				