Manual Técnico

EP-0103
EP-0200

hoja técnica

NOMBRE DEL PRODUCTO	**Primarios Anticorrosivos Blanco y Gris**
DEFINICIÓN TÉCNICA	**PRIMARIO ALQUIDALICO ANTICORROSIVO**

PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO	Primarios anticorrosivos para estructuras y superficies ferrosas, de excelente poder inhibidor de corrosión; su acabado promueve ademas una gran adherencia de los acabados finales a la superficie pintada.
CARACTERISTÍCAS PRINCIPALES	Su rápido secado y fácil aplicación ofrecen protección inmediata y ahorro en el tiempo de aplicación. Los pigmentos utilizados en su elaboración tienen gran resistencia al intemperismo y ofrecen buen poder cubriente.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS COLORES BLANCO (EP-0200) Y GRIS (EP-0103)		Gris Blanco
	Densidad	1.22 – 1,47 Kg/lt
	Viscosidad Stormer a 25°C	70 - 105 UK's
	% Sólidos en Peso	65 - 74%
	% Sólidos en Vol	37 - 42%
	Finura	50 – 60 micras
	Espesor húmedo Recomendado en mils (por capa)	3 – 4 mils
	Espesor seco Recomendado en mils ((película seca)	1 – 1.5 mils
	Secado al Polvo (a 1 mils de espesor)	15 - 20 min
	Secado al Tacto (a 1 mils de espesor)	1 – 2 hr
	Secado Duro (a 1 mils de espesor)	24 hr
	Rendimiento Teórico (Superficies lisas y selladas a 1 mils)	15 – 17 m2/lt
	Rendimiento Práctico (Superficies lisas y selladas a 1 mils)	11 – 13 m2 /lt
	Reductor	Aguarras (D-0100) y Thinner estándar (D-0001) (10 - 30%)

COMPOSICION	*Resina Alquidálica, Pigmentos Anticorrosivos, Cargas, Aditivos y Solventes.*
APLICACIÓN	*Brocha, Rodillo o Pistola de Aspersión Convencional*
ACABADOS	*Esmaltes Alquidálicos en General* *Esmalack (EE-XXXX), Hidrosayer (EH-0200) X-Trong (EX-XXXX)*

Pintu Sayer®
Todo en Pinturas

EP-0103
EP-0200

Manual Técnico

hoja técnica

PREPARACION DE SUPERFICIE:

- Remueva completamente de la superficie a pintar, grasa, polvo, cera o cualquier otro agente contaminante.
- ***Superficie sin pintar:*** Elimine el oxido existente con lija para metal, cepillo de alambre, espátula, etc. llegando hasta el metal. Limpie de polvo y grasa.
- ***Superficie pintada:*** Elimine cualquier elemento que se interponga entre la superficie y la pintura. En el caso de pintura en mal estado, remuévala empleando **RemoveLack (AR-0001 o KS-0010)** Retire todo el remanente de pintura y removedor, lije perfectamente y limpie con thinner.
- Asegúrese que la superficie a pintar este limpia y seca, antes de proseguir el trabajo.

PREPARACION DEL PRODUCTO:

- Mezcle perfectamente el contenido del envase hasta estar seguro de que no exista material asentado.
- Realizar las mezclas de dilución moviendo el producto cuidadosamente.
- Puede aplicarse a brocha y/o spray. Agite el producto hasta homogeneizar, adicionar de un 10 a un 15% de Aguarrás (D-0100) y/o thinner estándar (D-0001) y en caso de aplicar con pistola de aire utilizar del 15 al 20% de Thinner (D-0001). Mezcle perfectamente el contenido del envase.

APLICACIÓN:

- Aplique una o dos manos uniformes, dejando secar de 1 a 2 horas entre cada mano; para recubrir el primario deje secar de un dia para otro. Para aplicaciones profesionales se recomienda asentar el primario antes de aplicar ***EsmaLack.***
- Sirve como base de aplicación de esmaltes base solvente; con un rendimiento práctico de 11 a 13 m2/lt considerando 1 mils de espesor como película seca, el cual varia dependiendo de las necesidades de cada cliente, así como de las condiciones de aplicación, porosidad y textura de la superficie**.**
- Si va a aplicar sobre madera, es necesario que sellen todos los nudos y vetas resinosas y tapen todas las imperfecciones.
- Lavar con Thinner estándar el equipo y herramientas utilizados después de terminar su aplicación.
- Es importante aclarar que la dilución se debe hacer si y solo si se considera necesaria para facilitar la aplicación y/o el nivelado de la película según las condiciones del medio ambiente.

★ ¨ No rebasar los niveles de dilución, no es mejor ni mas eficiente ¨¨

ADVERTENCIAS:

- ¡PRECAUCION! PRODUCTO INFLAMABLE, MANTENGALO APARTADO DE ALTAS TEMPERATURAS, CHISPAS Y FLAMAS;
- CONTIENE DISOLVENTES Y SUSTANCIAS TOXICAS, CUYA EXPOSICION POR CUALQUIER VIA, Ó INHALACION PROLONGADA O REITERADA ORIGINA GRAVES DAÑOS A LA SALUD;
- PROHIBIDO UTILIZAR ESTE PRODUCTO EN LA ELABORACION, ACABADO O IMPRESIÓN DE JUGUETES SUSCEPTIBLES DE LLEVARSE A LA BOCA, DE ARTICULOS PARA USO DOMESTICO Y/O ESCOLARES USADOS POR NIÑOS;
- PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE EDAD;
- NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS MENORES DE EDAD;
- NO SE INGIERA. EN CASO DE INGESTION, NO SE PROVOQUE EL VOMITO. SOLICITE ATENCION MEDICA DE INMEDIATO. EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL Y LOS OJOS;
- USE ESTE PRODUCTO CON VENTILACION ADECUADA;
- Y CIERRE BIEN EL ENVASE DESPUES DE CADA USO.

IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de nuestra experiencia y conocimiento, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y aplicación de los materiales intervienen múltiples factores ajenos a nuestro control, el usuario final deberá comprobar elaborando una muestra previa en sus instalaciones, el resultado final obtenido con este producto, asumiendo la responsabilidad de su aplicación.

Pintu Sayer®
Todo en Pinturas