

<b>NOMBRE DEL PRODUCTO</b>	<b>ESMALTE X-TRONG</b>
<b>DEFINICIÓN TÉCNICA</b>	<b>ESMALTE INDUSTRIAL ANTICORROSIVO DE GRAN RESISTENCIA</b>

<b>PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO</b>	Formulado para uso industrial de gran resistencia en climas tropicales. Ideal para maquinarias, herramientas agrícolas, puertas, ventanas, estructuras comerciales e industriales en interiores y exteriores.
----------------------------------	---

<b>CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES</b>	Esmalte alquidálico anticorrosivo de alta resistencia y gran flexibilidad. Excelente cubriente y rendimiento. Durable, resistente a la abrasión y con buena retención de brillo. La línea X-TRONG cuenta con sistema de igualación por computadora de 6000 colores.
------------------------------------	--

<b>CARACTERÍSTICAS FÍSICAS COLOR BLANCO</b>	Densidad .....	1.04 - 1.08 Kg/lt
	Viscosidad Stormer a 25°C .....	85 - 95 UK
	Brillo a 60° .....	87 - 93
	% Sólidos en Peso .....	54.50 +/- 1 %
	% Sólidos en Vol. ....	43.00 +/- 1%
	Espesor húmedo Recomendado en mils (por capa) .....	2.- 3 mils
	Espesor seco Recomendado en mils (por capa) .....	1.- 1.5 mils
	Secado al Tacto (a 1 mils de espesor) .....	4 - 5 hrs
	Secado al manejo (a 1 mils de espesor) .....	16- 24 hrs.
	Rendimiento Teórico (Superficies lisas y selladas a 1 mils) .....	16 - 18 m2/lt
	Rendimiento Práctico (Superficies lisas y selladas a 1 mils) .....	11 - 13 m2 /lt
	Diluyente .....	Aguarrás (D-0100) y/o (D-0102). Diluyente estándar (D-0001) y/o Thinner (D-0002) (10 - 30%)

<b>COMPOSICION</b>	<i>Resina Alquidálica media de ácido graso, Pigmentos, Cargas, Aditivos y Solventes</i>
<b>APLICACIÓN</b>	<i>Brocha, Rodillo o Pistola de Aspersión Convencional</i>
<b>ACABADOS</b>	<i>n/a</i>

**PREPARACION DE SUPERFICIE:**

- ★ La superficie a pintar deberá estar limpia, seca y libre de grasa, óxido, polvo o cualquier material contaminante; elimínelos usando detergente, enjuague perfectamente bien y si persiste la grasa, limpie con thinner.
- ★ Si la superficie cuenta con pintura vieja descascarada o en mal estado, se deberá eliminar totalmente con espátula, cepillo de alambre o aplicar removedor.
- ★ Retirar todo el remanente de pintura y removedor, lavar con agua y detergente, lijar perfectamente y limpiar con thinner.
- ★ Si la superficie es metal nuevo aplique cualquier primario alquidálico anticorrosivo marca Pintu Sayer Línea EP-OXXX, deje secar bien antes de aplicar la pintura.

**APLICACIÓN:**

- ★ Si el producto va a ser aplicado con brocha, rodillo o cepillo, puede diluir hasta un 30% de Diluyente p/esmalte (D-0100) y/o Aguarrás (D-0102) ó Si va a ser aplicado con pistola de aspersión o HVLP, agregue hasta un 30% de Diluyente Estándar (D-0001) y/o Thinner (D-0002).
- ★ Lavar con Thinner estándar el equipo y herramientas utilizados después de terminar su aplicación.
- ★ No agregue ningún otro material ni mezcle con otras pinturas que no sean Pintu Sayer.
- ★ El rendimiento práctico de este producto a 1 mils de espesor es de 11 a 13 m<sup>2</sup>/lt a una mano ya diluido. Este rendimiento puede variar dependiendo el color, la preparación y tipo de superficie, así como del método de aplicación utilizado. El tiempo de secado al tacto es de 5 hrs. Máximo según condiciones del sustrato y atmosféricas.
- ★ Es importante aclarar que la dilución se debe hacer si y solo si se considera necesaria para facilitar la aplicación y/o el nivelado de la película según las condiciones del medio ambiente.

.. No rebasar los niveles de dilución, no es mejor ni mas eficiente ..

**ADVERTENCIAS:**

- ★ ¡PRECAUCION! PRODUCTO INFLAMABLE, MANTENGALO APARTADO DE ALTAS TEMPERATURAS, CHISPAS Y FLAMAS;
- ★ CONTIENE DISOLVENTES Y COMPUESTOS DE PLOMO, SUSTANCIAS TOXICAS, CUYA EXPOSICION POR CUALQUIER VIA, Ó INHALACION PROLONGADA O REITERADA ORIGINA GRAVES DAÑOS A LA SALUD;
- ★ PROHIBIDO UTILIZAR ESTE PRODUCTO EN LA ELABORACION, ACABADO O IMPRESIÓN DE JUGUETES SUSCEPTIBLES DE LLEVARSE A LA BOCA, DE ARTICULOS PARA USO DOMESTICO Y/O ESCOLARES USADOS POR NIÑOS;
- ★ PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE EDAD;
- ★ NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS MENORES DE EDAD;
- ★ NO SE INGIERA. EN CASO DE INGESTION, NO SE PROVOQUE EL VOMITO. SOLICITE ATENCION MEDICA DE INMEDIATO. EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL Y LOS OJOS;
- ★ USE ESTE PRODUCTO CON VENTILACION ADECUADA;
- ★ Y CIERRE BIEN EL ENVASE DESPUES DE CADA USO.

**IMPORTANTE:**

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de nuestra experiencia y conocimiento, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y aplicación de los materiales intervienen múltiples factores ajenos a nuestro control, el usuario final deberá comprobar elaborando una muestra previa en sus instalaciones, el resultado final obtenido con este producto, asumiendo la responsabilidad de su aplicación.