

NOMBRE DEL PRODUCTO	IMPERSAYER PRIMER "S"
DEFINICIÓN TÉCNICA	Compuesto bituminoso de baja viscosidad, formulado a partir de asfaltos seleccionados con solventes de rápida evaporación
PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO	Para sellar e imprimir superficies secas o ligeramente húmedas. Como primario adherente para recibir sistemas de impermeabilización o reimpermeabilización asfáltica base solvente de aplicación en frío , en sistemas en caliente y sistemas impermeables prefabricados . Como primario para selladores, como ImperSayer Cement . Como sellador en muros de colindancia
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	Excelente penetración al sustrato. Se puede aplicar en temporada de lluvias, sobre sustratos ligeramente húmedos. Secado rápido. De aplicación en frío. No requiere calentarse. Tapaporo y matapolvo

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO
Consistencia	Fluida	-----
Color	Negro	-----
Olor	Característico	-----
Toxicidad	Tóxico por inhalación e ingestión	-----
Material no volátil	42.00 – 44.00%	ASTM-D-402
Densidad	0.880 - 0.91gr/ml	ASTM-D-70
Viscosidad (spin 1, 10 RPM)	100 - 150cps.	ASTM-D-2196
Secado al Tacto	25 - 35min	ASTM-D-1640
Contenido de agua	0.3% máx.	ASTM-D-95
Punto de inflamación	30° C	ASTM-D-92
TIPO DE APLICACIÓN		

FAMILIA: IMPERMEABILIZANTES

VERSIÓN: 15/11/05

IMPRESIÓN: 15/11/05



APLICACIÓN:

- Retire restos de impermeabilizaciones preexistentes, dañadas, flojas o mal adheridas. Previo a su aplicación, el sustrato deberá estar seco, limpio, libre de polvo, grasa o partículas sueltas. Revise que la losa tenga una pendiente mínima del 2%. Agite el **IMPERSAYER PRIMER "S"** hasta homogenizar. Aplique **IMPERSAYER PRIMER "S"** a una sola mano, sin diluir, a razón de 4 a 6 m²/L, usando cepillo, brocha o equipo neumático. Deje secar 4 hrs. Antes de iniciar con los trabajos de calafateo de juntas, impermeabilización o colocación de cualquier otro producto.

DOSIFICACION:

- Un litro rinde 4 a 6 m² (según la porosidad y absorción de la superficie).

PRESENTACIÓN:

- Tambor de 200 L (0.80)
- Cubeta de 19 L (0.50)
- Bote de 4 (0.40)

ALMACENAJE Y CADUCIDAD:

- A partir de la fecha de fabricación, este producto puede conservar sus propiedades hasta por 12 meses, siempre y cuando se encuentre sellado correctamente, bajo techo en lugar fresco y seco.

PRECAUCIONES:

- Tóxico por inhalación prolongada e ingestión. Manténgase alejado de flamas o chispas. Aplíquese en lugares ventilados. No se aplique en áreas encharcadas. Agite el producto antes de usarlo. No exponer al sol con envase cerrado.
- **No se deje al alcance de los niños.**
- **_INFLAMABLE**

IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de nuestra experiencia y conocimiento, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y aplicación de los materiales intervienen múltiples factores ajenos a nuestro control, el usuario final deberá comprobar elaborando una muestra previa en sus instalaciones, el resultado final obtenido con este producto, asumiendo la responsabilidad de su aplicación.